

Adimar standard

L'adhesiu cimentós per rajoles ceràmiques Adimar Standard fabricat per AYMAR S.A.U. és un ciment cola d'ús tradicional, conforme a la norma 1-EN 12004:2017, concebut amb agregats de marbre, ciment i additius especials que li confereixen propietats d'adherència, de lliscament i de retenció d'aigua ideals per a la col·locació de peces de ceràmica

Composició

Està compost per granulats de marbre triturats utilitzats en construcció (EN 12620 i 13139), de ciment portland (EN 197-1 i una 80601) i d'additius tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen millors característiques en termes d'adherència i lliscament.

Camp d'aplicació

Adimar Standard presenta característiques ideals per a la col·locació de rajoles de ceràmica amb un nivell d'absorció mitjana elevada (>5%) sobre sòl i revestiments interiors, sobre suports convencionals a base de ciment. No s'ha d'utilitzar en exteriors.

Mode d'ús

- Preparació de la superfície: la superfície sobre la qual es durà a terme l'aplicació ha de ser resistent, seca, plana, sense pols i sense rastre d'agent de desmobilització.
 - Preparació de la barreja: afegir 6-6,5 l'aigua per sac i barrejar manualment o mecànicament amb una batedora elèctrica de baixa velocitat per eliminar tota presència de grumolls a la pasta, deixar reposar la barreja durant 5 minuts i després barrejar breument de nou.
- Aplicació de la pasta: aplicar el producte sobre la superfície amb l'ajuda d'una dentada per regularitzar el gruix, sobre una superfície màxima de 2 m²,
- exercint una pressió suficient perquè el contacte mínim amb el ciment sigui del 80%. Col·loqueu les rajoles prement-les fins que les ranures siguin aplanades i la peça estigui correctament massissada amb un mall de cautxú. És necessari comprovar periòdicament, amb el dit, que l'adhesiu no ha format cap pel·lícula a la seva superfície, si això ocorregués caldrà pentinar de nou el producte, tenint en compte que encara estem al marge del temps obert d'aquest producte (si el període transcorregut des de la seva aplicació ha sobrepassat el temps obert abans esmentat, caldrà retirar l'adhesiu i reaplicar-lo).

Recomanacions d'ús

- La temperatura d'aplicació ha d'estar entre 5 °C i 35 °C en el suport.
- No aplicar a l'exterior.
- No aplicar sobre suports amb una humitat residual superior al 5%.
- Verificar la planimetria del suport usant una regla de 2 m, comprovant que les desviacions són inferiors a 5 mm. En cas d'espais més grans, aquests han d'ajustar-se abans de la instal·lació.
- No usar en zones on hi ha risc d'aigua estancada.
- És aconsellable deixar un conjunt mínim entre les rajoles de 2 mm aplicant la JUNTA UNIVERSAL 0/15 o la JUNTA TÈCNICA 0/16.
Sobre superfícies molt absorbents, és aconsellable humitejar i esperar que sigui sec.
- Per a les aplicacions en suports de guix, cal utilitzar Adimar guix.
- Per a la pasta blanca, utilitzeu Adimar porcelànic blanc, Adimar flexible o Adimar superflex.

Dades tècniques

Producte	Color	Blanc/Gris		Classificació segons la norma EN 13813:2002
Aplicació	Aigua de barreja	25%		
	Proporció de barreja	6-6,5 l par sac de 25Kg		
	Temps de maduració	5'		
	Temps obert	20'	EN 12004-2:2017	
	Lliscament	< 0,5 mm	EN 12004-2:2017	
	Rejuntat a les	24h		
	Transitable a les	24h (tràfic lleuger)		
	Consum aprox.	Encolat simple	3,2 Kg/m ²	
Encolat doble		6 Kg/m ²		
Rendiments finals	Adherència inicial	>0,5N/mm ²	EN 12004-2:2017	
	Adherència després d'immersió en aigua	>0,5 N/mm ²		
	Temps obert adhesió, 20'	>0,5 N/mm ²		
Emmagatzematge	12 mesos	Emmagatzematge amb el recipient tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat		
Presentació	Sacs de 25 kg			
Codi aranzelari	-			

Per a conèixer les precaucions de seguretat d'ús, d'emmagatzematge i d'eliminació del producte, vegeu la llista de dades de seguretat disponible al lloc web www.aymarsa.es

ANOTACIÓ: la informació continguda en aquesta fitxa tècnica es basa en la nostra experiència i en proves realitzades en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte obtingut dependran de la preparació i aplicació correcta in situ per l'usuari. Si no es compleixen aquestes condicions, no s'obtenen les característiques anteriors.



Planta i oficines
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

