

Adirepar Anti-oxid

ADIREPAR ANTI-OXID és un morter pre-dosificat activat per a la protecció d'armadures fèrriques; estableix l'òxid present, protegint així la superfície d'una futura corrosió. És de ràpid enduriment i reinstaura al seu voltant un elevat pH per a la protecció del formigó

Composició

Morter pre-dosificat additivat amb resines polimèriques i activat per a la protecció d'armadures fèrriques.

Camp d'aplicació

Emprimació anticorrosió per a la protecció de les armadures d'acer.

Aplicable en ambients marins o en formigons contaminats de clorurs.

Actua també com a pont d'unió entre el nou formigó i els ferros de l'armadura.

Es pot usar en paviments, revestiments, tant en INTERIORS com en EXTERIORS i en piscines.

Instruccions d'ús

Abans d'aplicar ADIREPAR ANTI-OXID cal eliminar qualsevol resta de formigó deteriorat, inconnex, poc sòlid, disgregable, restes de pols, pintures, ceres, desencofrants, etc. ADIREPAR ANTI-OXID es pot aplicar directament damunt de l'òxid; només cal llevar restes d'òxid més gruixuts abans d'aplicar-ho. Raspallar i aspirar la pols.

Aplicar a continuació una capa uniforme de ADIREPAR ANTI-OXID amb l'ajuda d'una brotxa, corró o sistema polvoritzador

ADIREPAR ANTI-OXID es barreja només amb aigua. ADIREPAR ANTI-OXID estableix l'òxid present, protegint així la superfície d'una futura corrosió. Aquest mètode de protecció es defineix tècnicament com a passivació anòdica.

Quan ADIREPAR ANTI-OXID s'ha assecat, aproximadament a les 2 hores, presa un color gris clar; i ja podem aplicar el morter de reparació ADIREPAR R4.

Recomanacions d'ús

- Cal llevar restes d'òxid més gruixuts abans d'aplicar-ho.
- No aplicar sobre suports gelats, en curs de desgelat o si es preveuen gelades.
- La temperatura d'aplicació ha d'estar entre 5 °C i 35 °C sobre el suport.

Dades tècniques

Producte	Tipus	Neutralitzador per passivació anòdica de processos de corrosió
	Aspecte	Pols gris
	Densitat d'amassat	1,9 g/cm ³
	Aigua d' amassat	19-20%
	Inflamabilitat	NO
Aplicació	Temperatura d'aplicació	+ 5°C a + 35°C
	Temps de secat entre capes	30 minuts (+20°C)
	Temps de secat total	2 hores (+20°C)
	Consum	Depenent del núm. d'aplicacions, de 10 a 20 m ² /Kg. En suports molt rugosos, de 5 a 10 m ² /Kg.
Emmagatzematge	24 meses a partir da la data de fabricació	Conservar amb l'envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat
Presentació	es subministra en pots 5 kgs	

Per a conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible en la pàgina web www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en la present fulla tècnica està basada en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultaran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incompleixen aquestes condicions no s'aconseguiran les característiques a dalt indicades.



Planta i oficines
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

