REVEMAR TOP

MORTIER DE PLÂTRAGE

Révision: 03-24/11/2021

Désignation selon

Revemar Top

L'enduit pour plâtre Revemar Top offre une finition fine et blanche à haute adhérence. Il est idéal pour la décoration avec des peintures satinées, des revêtements colorés, etc., ou pour la réparation/rénovation de surfaces.

Composition

Composé de granulats de marbre concassés destinés à la construction, comme agrégats pour bétons et mortiers (EN 12620), de ciment CEM I - 42,5R (EN 197-1 et UNE 80601), d'hydroxyde de calcium, de chaux aérienne hydratée éteinte (EN 459-1) et d'additifs organiques pour améliorer la résistance à la compression.

Application

Idéal pour le plâtrage et la réparation des défauts de surface, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il peut être utilisé sur des supports absorbants tels que les mortiers à base de ciment, le béton, la brique, les panneaux de fibrociment, etc. Ses caractéristiques en font un produit pratique à manipuler et à appliquer sur des surfaces horizontales et verticales, et son long temps ouvert permet de travailler sur de grandes surfaces.

Instructions d'utilisation

- Préparation du support : Le support doit être propre, cohésif (sans parties désintégrables) et exempt de toute substance pouvant nuire à l'adhérence (graisse, poussière...).
 - Pour les supports très absorbants, il est recommandé de mouiller le support au préalable.
- Préparation du mélange: Ajouter 6-6,2 l d'eau par sac et mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène, en utilisant un mélangeur mécanique à faible révolution pour éviter une inclusion excessive d'air.
 - Laissez la pâte reposer pendant environ 3 minutes pour permettre aux composants de s'hydrater et de travailler correctement et remixez.
- Application de l'échantillon: Appliquer la pâte avec une truelle ou une spatule métallique sur la surface avec une épaisseur comprise entre 0 mm et 3 mm. Si vous souhaitez appliquer une deuxième couche, il est nécessaire d'attendre au moins 30 minutes pour que la première couche soit complètement sèche.

Recommandations d'utilisation

- Dans les environnements chauds, venteux et/ou ensoleillés, nous recommandons d'humidifier légèrement le plâtre pendant le processus de séchage.
- Attendez le séchage avant de poncer ou d'appliquer tout autre produit sur la décoration (variable selon les conditions environnementales).
- Utilisez toujours de l'eau propre et courante. Nettoyez et humidifiez les supports.
- Ne pas appliquer à des températures basses et à une humidité élevée, en cas de pluie ou de risque de gel.
- La température d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur les enduits à base de chaux.





Données techniques

Portée	Fonctionnalité	Valeur	Norme d'essai
Produit	Désignation réglementaire		
	Apparition	Poudre blanche	
	Granulométrie	< 125 μm	
	Densité de la poussière	1,2 Kg/l	
Application	Pétrissage de l'eau	30%-31%	
	Épaisseur maximale de la couche	3 mm	
	Temps de séchage	20 min pour une couche de 2 mm	
	Durée de conservation / ouvrabilité	3h à 20°C	EN 1015-9
	Densité de mélange	1,7 Kg/l	
	Performance	1,28 Kg/m² et mm d'épaisseur aprrox.	
	Temps pour le ponçage ou la peinture	24h	
Caractéristiques techniques	Résistance à la compression	> 6 N/mm²	EN 1015-11
	Adhésion	> 1 N/mm²	EN 1015-12
	Réaction au feu	M0 sur support M0	EN 998-1

Présentation et stockage

Revemar Top est présenté en sacs en papier de 20 Kg. environ, et doit être conservé pendant un maximum de 12 mois à partir de la date de fabrication, dans le récipient original fermé, dans un endroit couvert, sec et ventilé.

Pour les précautions d'utilisation, de stockage et d'élimination du produit, voir la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.aymarsa.es

NOTE : Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience et sur des tests effectués dans des laboratoires spécialisés. Les caractéristiques du produit résultant dépendront de la préparation et de l'application correctes sur le site par l'utilisateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, les caractéristiques indiquées ci-dessus ne seront pas atteintes.



Usine et bureaux Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1 08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es www.aymarsa.es



GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE UNE 22480

SGM-001/2009

AENOR GESTIÓN

DE LA CALIDAD ISO 9001

ER-1277/2010

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

SST-006/2018

AENOR GESTIÓN **AMBIENTAL**

ISO 14001



EN 12620 EN 13139 EN 998-1 EN 998-2 EN 206-1 EN 13813

EN 1504-2 EN 1504-3 EN 1504-6 EN 12004 EN 13888 EN 14891

