

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011

Nº AM004-260529



EN 13139:2002

1. PRODUCTO

TRITURADOS DE MÁRMOL

MICROMAR® 250
MICROMAR® 500
MICROMAR® 800
GRANOMAR® 1.1
GRANOMAR® 1.2
GRANOMAR® 0/2
GRANOMAR® 2.5
GRANOMAR® 3
GRANOMAR® 350/3
0/2

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

AYMAR S.A.U.

Carretera C-35 KM.58,
08470 SANT CELONI (BARCELONA) ESPAÑA

3. USO PREVISTO

- **Áridos para MORTEROS, EN 13139:2002.**
Uso en morteros para albañilería, para pavimentos/enlucidos, revestimientos de paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, pastas, para edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 2+

5. ORGANISMO NOTIFICADO

AENOR, nº. 0099/CPR/A60/0871

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica, de fecha de concesión: 14/10/2010

6. PRESTACIONES DECLARADAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Ud	PRESTACIONES												
				MICROMAR® 250	MICROMAR® 500	MICROMAR® 800	GRANOMAR® 1.1	GRANOMAR® 1.2	GRANOMAR® 0/2	GRANOMAR® 2.5	GRANOMAR® 3	GRANOMAR® 350/3	0/2			
Tamaño de los áridos	EN 13139:2002	EN 13139:2002		0/1	0/1	0/1	0/2	0/2	0/2	0/2	0/4	0/4	0/4	0/4	0/2	
Distribución granulométrica	EN 12620:2002		Categoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Granulometría	EN 933-1		Ver tabla siguiente (* Granulometrías)													
Densidad de partículas	EN 1097-6		Mg/m³	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Contenido en finos	EN 933-10		Categoría	5-f ₆₀	5-f ₄₄	4-f ₂₆	2-f ₁₀	2-f ₁₀	4-f ₂₂	1-f ₃	1-f ₃	3-f ₁₀	4-f ₂₂			
Calidad de los finos. Equivalente de arena (SE)	EN 933-8		SE	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>75
Calidad de los finos. Azul de metileno (MB)	EN 933-9		MB (g Azul /Kg)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,2
Contenido en cloruros	EN 1744-1/7		% Cl	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Contenido en sulfatos	EN 1744-1/12		Categoría AS	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Contenido en compuestos de azufre	EN 1744-1/11		% S	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Contaminantes orgánicos ligeros	EN 1744-1/14.2		% m _{1pc}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Determinación del contenido en Humus (Hidróxido de Sodio)	EN 1744-1/15.1		Color respecto solución patrón	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro	Mas claro
Variación del tiempo de fraguado del mortero	EN 1744-1/15.3		min	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20
Variación de la resistencia a la compresión del mortero	EN 1744-1/15.3		%	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9,3	- 9
Solubilidad en agua	EN 1744-1/16		WS	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Absorción de agua	EN 1097-6		WA	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Resistencia al hielo y al deshielo	--			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Reactividad álcali-sílice	--			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pérdida por calcinación	EN 1744-1/17		%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

■ **Granulometrías**

PRODUCTO	ABERTURA TAMICES – % PASANTE															
	20	16	11,2	10	8	6,3	4	3,15	2,5	2	1,6	1	0,85	0,63	0,25	0,063
Micromar® 250												100	-	95-99	85-95	50-60
Micromar® 500												100	99-100	95-99	65-85	34-44
Micromar® 800												100	99-100	90-99	48-68	16-26
Granomar® 1,1										100	99-100	35-70	-	0-30	0-10	0-5
Granomar® 1,2										100	80-99	30-70	-	0-40	0-15	0-5
Granomar® 0/2									100	90-100	-	40-80	-	-	10-60	8-18
Granomar® 2,5								100	80-95	35-60	5-35	0-15	-	0-10	0-5	0-2
Granomar® 3							100	-	-	10/45	-	0-5	-	-	0-5	0-2
Granomar®							100	-	-	35-85	-	5-45	-	-	0-20	0-6
0/2								100	95-100	90-99	-	55-95	-	-	10-60	8-18

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Luis Jesús García-Muñoz Miras

Responsable del Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Seguridad laboral, Medioambiente, Minería Sostenible

Sant Celoni, 29 de mayo de 2026



Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58 •
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

