

Fixmar primer GR

Imprimació i promotor d'adhesió a base de polímers acrílics amb baixa emissió de substàncies orgàniques volàtils. Preparat per ser utilitzat en interior i exterior, amb càrregues inerts, donant-li una superfície texturitzada.

Aplicació

El promotor d'adhesió **FIXMAR PRIMER GR** és adequat per millorar l'adherència de qualsevol tipus de guix o guix sobre suports de formigó, maó, bloc lleuger o guix, també sobre substrats no absorbents com els sòls ceràmics. En parets i terres, tant exteriors com interiors. També és adequat per a la seva aplicació sobre substrats no absorbents com paviments ceràmics per a la posterior instal·lació de recobriments ceràmics o de pedra natural.

Sobre sòls de ciment porós, anhidrita o sorrejat, el **FIXMAR PRIMER GR** actua com a fixador de restes de pols, facilitant la correcta adherència i facilitant la correcta adherència d'un morter autonivellant. També actua com a farciment de porus.

Instruccions d'utilització

- Preparació de superfícies: Les superfícies han d'estar netes, seques, endurides, lliures d'oli, greix i restes trencadisses. No cal mullar el substrat abans de l'aplicació.
- Aplicació d'imprimació: Agitar abans de l'ús i aplicar a la superfície amb un raspall o corró. Després del temps d'espera es pot aplicar guix, enlluït o morter autonivellant.

Recomanacions d'ús

- Aplicar a temperatures mitjanes entre 5°C i 35 °C. Protegir de la congelació.
- No utilitzeu **FIXMAR PRIMER GR** en presència d'aigua.
- Netegeu les eines amb aigua després d'aplicar l'emprimació.
- És possible aplicar una segona capa de **FIXMAR PRIMER GR** encara que hagi transcorregut un llarg període de temps des de la primera aplicació.
- Sobre substrats porosos o absorbents, es pot diluir amb aigua fins a un 20%.
- El temps d'espera abans d'aplicar el recobriment, guix o morter autonivellant és de 15 a 60 minuts depenent del suport i les condicions atmosfèriques.

Dades tècniques

Producte	Aparença	Líquid cremós
	Color	Vermell
	Densitat	1,4±0,1 g/cm3
	pH	8
Aplicació	Temperatura d'aplicació entre 5 °C i 35 °C. 19-20%	
Consum	0,2-0,3 Kg/m2	
Emmagatzematge	12 mesos en condicions normals dins l'embalatge original precintat	
Presentació	FIXMAR PRIMER GR es subministra en envasos de 5 kg.	

FABRICAT A ESPANYA

Per conèixer les precaucions de seguretat d'ús, emmagatzematge i eliminació del producte, consulteu la fitxa de dades de seguretat disponible al lloc www.aymarsa.es

NOTA: La informació d'aquesta fitxa tècnica es basa en la nostra experiència i assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte obtingut dependran de la preparació i correcta aplicació in situ per part de l'usuari. Si no es compleixen aquestes condicions, no s'obindran les característiques indicades anteriorment.



Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correus n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

