



REVESTIMIENTOS REVOCO CAPA GRUESA



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE

MÚLTIPLES
ACABADOS

EN 998-1

Composición

Compuesto por **áridos** de piedra caliza metamórfica triturada para su uso en construcción, cemento, **hidróxido de calcio**, **cal aérea hidratada apagada** y **aditivos** orgánicos e inorgánicos para mejorar la trabajabilidad y propiedades del mortero.

Campo de aplicación

El mortero **REVOCO CAPA GRUESA** ha sido diseñado para la realización de enlucidos y revocos en interiores y exteriores. Ideal sobre bloques de hormigón y enfoscados. Especialmente indicado para obtener un acabado liso, fratasado o raspado.

Instrucciones de empleo

- **Preparación del soporte:** limpiar y humedecer los soportes antes de la aplicación. El soporte deberá estar totalmente fraguado, ser resistente, consistente, estar limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
- **Preparación de la mezcla:** añadir agua corriente y limpia, amasar durante 2 minutos, dejar reposar unos 3 minutos y volver a amasar hasta conseguir una pasta homogénea y libre de grumos.
- **Aplicación de la muestra:** extender el producto con llana o a máquina sobre el soporte y alisarlo. Esperar de 1 a 3 horas antes de fratar el material.

Realizar dos capas si se proyecta directamente sobre cerramiento de ladrillo.

25kg
aprox.

El mortero **REVOCO CAPA GRUESA** que suministra **AYMAR S.A.U.** es un mortero industrial fabricado a base de cemento, cal, áridos de mármol y aditivos especiales que le confieren una buena impermeabilidad y transpirabilidad, se puede aplicar manualmente o con máquina de proyección.

Manual o
Mecánicamente4-4,5 l de agua
por saco

12 meses



Recomendaciones de uso

- No aplicar a temperaturas bajas y elevada humedad ambiental, con lluvia o con riesgo de heladas.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5°C y 30°C.
- En las uniones entre soportes de diferentes naturalezas y puntos singulares, armar el mortero con malla de fibra de vidrio, tratada antiálcalis.
- Delimitar la zona de trabajo mediante junquillos.
- La adición de otro material (aditivos, cemento, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.
- En caso de aplicar sobre soporte de hormigón o sobre soporte no absorbente se recomienda una previa aplicación de un puente de

Datos técnicos

Ámbito	Características	Valor	Norma de ensayo
Producto	Designación normativa	GP CSIV Wc2	EN 998-1
	Apariencia	Blanco / Gris	-
	Granulometría	0-1,6 mm	EN 1015-1
	Densidad en polvo	1,70 ± 0,1 g/cm ³	EN 1015-10
Aplicación	Agua de amasado	16%	-
	Tiempo de vida útil / trabajabilidad	30 minutos	EN 1015-9
	Tiempo de fraguado inicial	7 horas	
	Tiempo de fraguado final	10 horas	
	Densidad de la mezcla	1,96 ± 0,1 g/cm ³	EN 1015-10
	Densidad aparente del mortero endurecido seco	1,71 g/cm ³ ± 0,1 g/cm ³	EN 1015-10
	Espesor máximo de capa	Hasta 1,5 cm por capa (máximo 2 capas)	
	Rendimiento	18 ± 1 Kg/m ² por cm	-
	Consistencia	160 ± 10 mm	EN 1015-3
Características técnicas	Resistencia a la compresión	>6 N/mm ²	EN 1015-11
	Adherencia sobre soporte de hormigón	> 0,40 N/mm ² (tipo a/b)	EN 1015-12
	Absorción de agua por capilaridad	< 0.20Kg/(m ² -min0.5)	EN 1015-18
	Contenido en aire	15%	EN 1015-7
	Permeabilidad	Reactivo Nitrato Potásico < μ=10 Reactivo Cloruro de Litio < μ=10	EN 1015-19
	Conductividad Térmica	λ10,dry= 0,71 W/mK	EN 1745 (Valor tabulado)
	Coefficiente de difusión de vapor de agua	μ=15/35	EN 1745 (Valor tabulado)
	Reacción al Fuego	Clase A1	EN 998-1
Presentación	Sacos de papel de 25 Kg. aprox. Almacenar, un máximo de 12 meses a partir de fecha de fabricación, en el envase original cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado.		

Para conocer las precauciones de seguridad en el empleo, almacenamiento y eliminación del producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad disponible en la página web www.aymarsa.es

NOTA: La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra experiencia y en ensayos realizados en laboratorios especializados. Las características del producto resultante dependerán de la correcta preparación y aplicación en obra por el usuario. Si se incumplen estas condiciones no se alcanzarán las características arriba indicadas.



Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. (+34) 93 867 00 00
aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

