

Fixmar Latex

FIXMAR LATEX és un làtex de color blanc formulat amb polímers en dispersió aquosa que, pur en uns casos, serveix com a imprimació o pont d'unió, i en d'altres, barrejat amb morters hidràulics, els millora la seva flexibilitat, impermeabilitat, adhesió i resistències a la compressió i tracció.

Composició

Làtex de color blanc formulat amb polímers en dispersió aquosa.

Camp d'aplicació

- Barrejat amb Pòrtland pur, és ideal per realitzar lletges d'esgarripança entre morter sec i morter nou a mode de pont d'unió eficaç, durador i molt resistent.
- Barrejat amb Pòrtland i sorra, aconseguim un morter adhesiu idoni per pegar rajoles, gres, GRES PORCELANICO, etc.
- Amb FIXMAR LATEX podem realitzar morters de gruix considerable, per col·locar plaquetes ceràmiques amb total garantia d'esgarripança.
- Realització de rescats de morter: des d'1 mm. fins a gruixuts soleres.
- Segellament de suports porosos com enlluïts de guix, etc. previ a la col·locació de ceràmica amb ciment cua.

Instruccions d'ús

Suport:

Tots els suports on hàgim d'aplicar el FIXMAR LATEX pur o un morter additivat amb ell, seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos, i estaran perfectament fracassats.

Preparació de la mescla:

- **Ús com a imprimació sobre suports de gui guió:**
 1. Aplicar una única mà de FIXMAR LATEX sense diluir a brotxa o rodet.
 2. Deixar assecar.
 3. Aplicar el ciment cua amb plana dentada.
- **Ús com a lletja d'esgarripança:**
 1. Barrejar FIXMAR LATEX i ciment Pòrtland en una relació 1: 1.
 2. Aplicar aquesta barreja sobre el morter sec amb brotxa, corró, fregona, et
 3. Estendre el morter nou estant encara humida la lletja (fresc sobre fresc).
- **Ús com a additiu per realitzar morters de rescats d'1 a 3 mm.:**
 1. És imprescindible aplicar una lletja d'esgarripança (vegeu pas anterior).
 1. Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg de Pòrtland + 150 Kg. de sorra fina + el FIXMAR LATEX necessari.
 2. Abocar el resultat de la barreja en el paviment i enrasar amb regla i nivell apropiats.

- **Ús com a additiu per realitzar morters de recrescuts de 3 a 30 mm.:**
 1. És imprescindible aplicar una lletja d'esgarrija (vegeu pas anterior).
 2. Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 50 litres d'aigua.
 3. Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. de Pòrtland + 200 Kg. de sorra + el líquid NECESSARI de la mescla anterior.
- **Ús com a additiu per realitzar morters d'esgarrija per a l'enganxada de GRES:**
 1. Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 75 litres d'aigua.
 2. Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. de Pòrtland + 200 Kg. de sorra + el líquid NECESSARI de la mescla anterior.
 3. Aplicar el producte usant SEMPRE LA TÈCNICA DEL DOBLE ENCOLAT: posar morter en el suport i morter al revers de les peces = > contacte del 100%.
- **Ús com a additiu per realitzar morters d'esgarrija per a l'enganxat de GRES PORCELÀNIC:**
 1. Barrejar en un recipient 25 litres de FIXMAR LATEX amb 25 litres d'aigua.
 2. Amassar en formigonera quantitats equivalents a 50 Kg. de Pòrtland + 200 Kg. de sorra + el líquid NECESSARI de la mescla anterior.
 3. Aplicar el producte usant SEMPRE LA TÈCNICA DEL DOBLE ENCOLAT: posar morter en el suport i morter al revers de les peces = > contacte del 100%.

Recomanacions d'ús

- Precaucions:
 - En el cas de col·locacions, farem sempre pressió sobre les rajoles per assegurar un correcte esgarrija. Macitzar les peces amb maça de goma.
 - Protegirem qualsevol tipus d'obra recent realitzada de la calor excessiva, gelades, pluja,... almenys durant les primeres 24 hores.
 - Com tot morter additiu amb làtex, hem de comprovar constantment que no es forma capa superficial.
- Segellament de les juntes en els casos de col·locacions:
 - Recomanem usar un material específic com la **JUNTA bàsica 0/4 ADIMAR** o **JUNTA tècnica 0/16 ADIMAR**. A les juntes de dilatació aplicarem un material específic i elàstic.

Dades tècniques

Producte	Tipus	Dispersió aquosa de polímers sintètics Amb morters de tipus M7,5 obtenim un CT-C25-F6: morter de ràpid enduriment, segons UNE-EN 13.813				
	Aspecte	Líquid fluid de color blanc				
	Densitat	1,03 g/cm ³				
	Contingut en sòlids:	20%				
Aplicació	Temperatura d'aplicació	+ 5°C a + 35°C				
	Consum	(segons aplicació)	FIXMAR LATEX (lt / m ²)	Aigua (lt / m ²)	Portland (Kg / m ²)	Sorra (Kg / m ²)
		Imprimació	0.05	..	..	..
		Lletada d'agarri	0.20	..	0.20	..
		Recrescuts de 1 mm a 3 mm	0.27	..	0.43	1.30
		Recrescuts de 3 mm a 30 mm	0.09	0.18	0.36	1.45
		Pegar gres sobre morter (amb doble encolat)	0.07	0.21	0.36	1.45
		Pegar gres porcel·lànic sobre morter (amb doble encolat)	0.14	0.14	0.36	1.45

Aplicació	Resistència a la humitat	excel·lent
	Resistència a l'envelliment:	excel·lent
	Resistència als dissolvents:	excel·lent
	Flexibilitat:	la millora
	Resistència a la dilució i compressió:	6 N/mm ² ; 25 N/mm ²
Emmagatzematge	12 mesos	Conservar amb l'envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat
Presentació	bidons de 25 kg	

FABRICAT A ESPANYA

Per conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible a la pàgina web www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en el present full tècnic està basat en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultant dependran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incompleixen aquestes condicions no s'assoliran les característiques a dalt indicades.



Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. Correus n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

