

Granomar® 4/12

El triturat de marbre **Granomar® 4/12** que subministra **AYMAR S.A.U.** és un àrid gruixut, de mida inferior a 12mm, triturat de marbre, roca metamòrfica constituïda per carbonats de calci i de magnesi (calcites i dolomites).

Camp d' aplicació

Idoni com a àrid en formigó en construcció i per a la seva utilització en terrats, revestiments, paviments esportius i en decoració.

Características geométricas

Producto	Tamaño (EN 13139)	Granulometría (EN 12620) Abertura tamices (mm) – % Pasante						Distribución granulométrica (EN 12620)	Finos Categoría (EN 933-10)
		16mm	12,5mm	8mm	4mm	2mm	0,063mm		
Granomar® 4/12	4/12	100	90-99,9	25/55	0-15	0-5	0-1,5	GC90/15 - GT15	f1,5

Característiques físiques i químiques

Densitat de partícules	EN 1097-6	Mg/m3	2,8
Forma de les partícules. Índex de Laixes	EN 933-3	Categ. FI	FI ₁₅
Resistència a la fragmentació. Coeficient de Los Angeles	EN 1097-2	Categ. LA	LA ₃₀
Resistència al desgast. Coeficient Micro-Deval	EN 1097-8	Categ. M _{DE}	NPD
Resistència al poliment. Coeficient de Puliment Accelerat	EN 1097-8	Categ. CPA	CPA ₄₄
Qualitat dels fins. Equivalent de sorra (SE)	EN 933-8	SE	>90
Qualitat dels fins. Blau de metilè (MB)	EN 933-9	MB (g Blau /Kg)	1,33
Contingut en clorurs	EN 1744-1/7	% Cl	<0,01
Contingut en sulfats	EN 1744-1/12	Categoria AS	AS _{0,2}
Contingut en compostos de sofre	EN 1744-1/11	% S	<0,1
Contaminants orgànics lleugers	EN 1744-1/14.2	% m _{1pc}	0,00
Determinació del contingut a Humus (Hidroxid de Sodi)	EN 1744-1/15.1	Color respecte patró	Més clar
Variació del temps de fregat del morter	EN 1744-1/15.3	min	+ 20

Variació de la resistència a la compressió del morter	EN 1744-1/15.3	%	- 9,3
Solubilitat en aigua	EN 1744-1/16	WS	<0,25
Absorció d' aigua	EN 1097-6	WA	< 1
Pèrdua per calcinació	EN 1744-1/17	%	40

Dades tècniques

Emmagatzematge	Emmagatzemar en lloc cobert, sec i ventilat.
Presentació	En big-bag i a granel

FABRICAT A ESPANYA

Per conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible a la pàgina web www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en el present full tècnic està basat en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultaran dependran de la correcta preparació i aplicació en obra per l' usuari. Si s' incompleixen aquestes condicions no s' assoliran les característiques a dalt indicades.



Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE

UNE 22480

SGM-001/2009



GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001


ER-1277/2010



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 45001

SST-006/2018



GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001

GA-2010/0955
Mina "XAUXA"



EMAS

Gestión ambiental verificada

REG. NO. ES-CAT. PRODU. Mina "Xausa"

2



www.aymarsa.es