

Malla

Malla de fibra de vidrio: refuerzo imprescindible en aplicaciones específicas.

Composición

Malla de fibra de vidrio, con protección antialcalina, tejida, de 5x5mm. y con gramaje de 80 gr/m².

Campo de aplicación

Ideal para:

- Absorber las tensiones que se producen durante el secado de yesos o de morteros impermeables como es el caso del HIDROMAR SUPER-FLEX.
- Ideales en esquinas y encuentros.
- Ideales para conseguir un grosor continuo y un consumo de cemento exacto.

Recomendaciones

La MALLA no debe usarse:

- Para otros usos fuera de los que detallamos en esta ficha técnica.
- En productos que no lo requieran.

Datos técnicos

| Producto | Tipo | MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (conforme a ETAG 004) |
|-----------------|------------------------|--|
| Características | Urdimbre | 136 TEX |
| | Trama | 136 TEX |
| | Resis. tracción.long | 750 N / 5 cm |
| | Resis. tracción trans. | 850 N / 5 cm |
| | Punto de rotura | 1600 N / 5 cm |
| | Alargamiento | 2-4% |

Para conocer las precauciones de seguridad en el empleo, almacenamiento y eliminación del producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad disponible en la página web www.aymarsa.es

NOTA: La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra experiencia y en ensayos realizados en laboratorios especializados. Las características del producto resultante dependerán de la correcta preparación y aplicación en obra por el usuario. Si se incumplen estas condiciones no se alcanzarán las características arriba indicadas.



Planta y oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

