

# Malla

Malla de fibra de vidrio: refuerzo imprescindible en aplicaciones específicas.

## Composición

Malla de fibra de vidrio, con protección antialcalina, tejida, de 5x5mm. y con gramaje de 80 gr/m<sup>2</sup>.

## Campo de aplicación

### Ideal para:

- Absorber las tensiones que se producen durante el secado de yesos o de morteros impermeables como es el caso del HIDROMAR SUPER-FLEX.
- Ideales en esquinas y encuentros.
- Ideales para conseguir un grosor continuo y un consumo de cemento exacto.

## Recomendaciones

### La MALLA no debe usarse:

- Para otros usos fuera de los que detallamos en esta ficha técnica.
- En productos que no lo requieran.

## Datos técnicos

Producto	Tipo	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (conforme a ETAG 004)
Características	Urdimbre	136 TEX
	Trama	136 TEX
	Resis. tracción.long	750 N / 5 cm
	Resis. tracción trans.	850 N / 5 cm
	Punto de rotura	1600 N / 5 cm
	Alargamiento	2-4%

Para conocer las precauciones de seguridad en el empleo, almacenamiento y eliminación del producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad disponible en la página web [www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

**NOTA:** La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra experiencia y en ensayos realizados en laboratorios especializados. Las características del producto resultante dependerán de la correcta preparación y aplicación en obra por el usuario. Si se incumplen estas condiciones no se alcanzarán las características arriba indicadas.



### Planta y oficinas

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1  
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es  
[www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

