

MALLA

Malla de fibra de vidre: un reforç imprescindible en aplicacions específiques.

Composició

Malla de fibra de vidre, amb protecció alcalina, teixida, 5x5mm. i amb un gramatge de 80 gr/m2.

Camp d'aplicació:

Ideal per:

- Absorbir els esforços que es produeixen durant l'assecat de recobriments impermeables o morters com HIDROMAR SUPERFLEX.
- Ideal per cantonades i juntes.
- Ideal per a gruixos continus i consum precís de ciment.

Recomanacions d'ús:

No s'ha d'utilitzar malla:

- Per a usos diferents dels detallats en aquesta fitxa tècnica.
- En productes que no ho requereixin.

Dades tècniques:

Producte	Tipus	TELA DE FIBRE DE VIDRE (segons ETAG 004)
Característiques	Ordit	136 TEX
	Ordit	136 TEX
	Resistència a la tracció-long.	750 N / 5 cm
	Resistència a la tracció-trans.	850 N / 5 cm
	Punt de ruptura	1600 N / 5 cm
	Allargament	2-4%

Per conèixer les precaucions de seguretat relatives a l'ús, emmagatzematge i eliminació del producte, consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat disponible al lloc web : www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en aquesta fitxa tècnica es basa en la nostra experiència i assajos de laboratori especialitzats. Les característiques del producte resultant dependran de la correcta preparació i aplicació in situ per part de l'usuari. Si no es compleixen aquestes condicions, no serà possible obtenir els resultats indicats anteriorment..



Planta i oficines
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correus n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

